

STARPOLY B330R



Injection Molding, PBT, High Cycle

- 일반적인 사출 제품으로 빠른 사출성 및 이형성이 요구되는 제품에 적용됩니다.
- 자동차 및 전기전자 부품, 각종 산업소재로 적용되고 있습니다.

| Mechanical (기계적 성질) | Test Method | Unit | Values |
|-----------------------------|-------------|------|--------|
| Izod Notched Impact | ASTM D256 | J/m | 40 |
| Rockwell hardness (R-scale) | ASTM D785 | - | 118 |
| Tensile Strength | ASTM D638 | MPa | 65 |
| Elongation at break | ASTM D638 | % | 20 |
| Flexural Strength | ASTM D790 | MPa | 100 |
| Flexural Modulus | ASTM D790 | MPa | 3,000 |

| Physical (물리적 성질) | Test Method | Unit | Values |
|-------------------------------|-------------|------|--------|
| Specific Gravity | ASTM D792 | - | 1.32 |
| Water absorption (23°C, 24hr) | ASTM D570 | % | - |

| Thermal (열적 성질) | Test Method | Unit | Values |
|-----------------|-------------|------|--------|
| HDT 1.8 MPa | ASTM D648 | °C | 65 |
| 0.45 MPa | ASTM D648 | °C | 160 |
| Melting Point | ASTM D3418 | °C | 223 |
| Flammability | UL94 | - | HB |

Revision : 2022. 01. 01

이 자료의 각 항목의 값은 제품에 관한 일반적인 정보를 제공하여 고객의 소재 선정 편의를 위한 참고치수로서 실제와 차이가 있을 수 있습니다. 이 자료는 소송 등 법적 분쟁의 근거 자료로도 사용될 수 없음을 알려드립니다. 각 항목의 값은 당사가 현 보유 중인 측정 장비 및 외부 공인기관 장비를 이용하여 특정 조건으로 측정하였기에 다른 환경, 장비 및 방법으로 측정한 결과와는 비교할 수 없으며, 본 제품의 사용 결정 및 사용에 따른 책임은 고객에게 있습니다. 마찬가지로 본 수축률을 적용하여 제작한 금형에서 수축율 차이가 발생하더라도 이 또한 어떠한 보증이나 법적 책임을 지지 않습니다.

사출 성형 조건

추천 예비 건조

| | | |
|------------|------------|----------|
| 제습 건조기 | 건조 온도 (°C) | 80 ~ 90 |
| | 건조 시간 (hr) | 3 ~ 4 |
| 열풍 건조기 | 건조 온도 (°C) | 90 ~ 100 |
| | 건조 시간 (hr) | 5 ~ 6 |
| 권장 수분율 (%) | | ≤ 0.1 |

추천 온도 조건

| | | | | |
|------------|----------|---------|---------|---------|
| 사출 온도 (°C) | Nozzle | Front | Middle | Rear |
| | 240~250 | 240~245 | 230~240 | 220~230 |
| 금형 온도 (°C) | 80 ~ 100 | | | |

상기 자료는 본 제품에 대해 당사의 현재 기술 수준에서 측정된 것이며, 측정 방법 및 조건에 따라 변경될 수 있습니다. 본 제품은 고객에 의해 기타 첨가제가 사용된 경우 상기 자료는 적용되지 않습니다. 제품 사용의 결정 및 책임은 고객에게 있으며, 상기자료는 법적 소송 및 근거자료로 활용될 수 없습니다.

WOOSUNG CHEMICAL Co., Ltd

TEL : 82-41-556-6250 FAX : 82-41-553-6251

The Best Partner !

www.metapoly.co.kr